

**TECHNICKÝ LIST****DORUS KS 215**

EVA TAVNÉ LEPIDLO NA OLEPOVANIE HRÁN

**Dorus**

Henkel

**VLASTNOSTI**

- ▶ stredná viskozita
- ▶ rýchle tavenie
- ▶ univerzálne použiteľné
- ▶ dobré roztekanie, aj na zle roztierateľných hranovacích páskach
- ▶ vysoká konečná pevnosť spoja
- ▶ dobrá odolnosť spoja proti teplu

**OBLASTI POUŽITIA:**

Lepenie hrán pri posuve od 12 m/min.

Hranovací materiál: masívne drevo, dyha, melamín, polyester, HPL, PVC, ABS, PP (vhodnosť závisí od špeciálnych vlastností hranovacieho materiálu a od jeho prumeru).

Softforming

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Farba:	Prírodná
Forma dodania:	Granulát v 25kg PE vreciach
Zmäkčenie:	cca 105°C
Viskozita (Brookfield):	cca 165 000m Pa. s/180°C cca 90 000m Pa. s/200°C
Odolnosť proti teplu:	cca 90 °C <i>Testované na 0,6 mm dubovej dyhe pri použití Metódy DORUS vo vzostupnom teplotnom teste na rovnej hrane</i>

**SPRACOVANIE**

Odporúčaná pracovná teplota

- ▶ v tavnej nádobe: 180 - 200°C
- ▶ v nanášacom valci: 200°C

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE**

Ak pri spracovaní nie je dodržaná správne teplota, uvoľňujú sa výpary. Tieto môžu spôsobiť podráždenie. Ak sa dané teploty značne a dlhšiu dobu presahujú, vzniká nebezpečenstvo rozkladu produktu. Preto je nutné zabezpečiť odsávanie výparov, napr. pomocou odsávacích zariadení.

Produkt nie je charakterizovaný ako nebezpečný a nie je potrebná výstraha na obale produktu.

Prvá pomoc: Pri vdýchnutí výparov vynesť postihnutého na čerstvý vzduch.

**SKLADOVANIE**

Skladujte 1 rok od dátumu výroby na suchom a chladnom mieste.

**UPOZORNENIE:**

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

**DISTRIBUTÉR**

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava

Tel.: 02/502 46 111