

TECHNICKÝ LIST**Ponal Parket V-7500**

POLYVINYLACETÁTOVÁ DISPERZIA S ORGANICKÝMI A ANORGANICKÝMI PRÍSADAMI

**OBLASŤ POUŽITIA**

Disperzné lepidlo na lepenie nelakovaných vlysov a mozaikových parkiet na nasiakavé podklady, ako betón, stierkové hmoty, cementové potery, drevotrieskové dosky atď.

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- ▶ neobsahuje rozpúšťadlá
- ▶ lepí s pružnosťou v šmyku
- ▶ vysoká počiatočná pevnosť
- ▶ vhodné aj na podlahové kúrenie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba:	béžová
Viskozita:	cca 70 000 mPas (Brookfield)
Hustota:	1,1 kg/l
Teplota spracovania:	nie menej ako +12°C
Spotreba:	mozaikové parkety: 700-1000 g/m ² podľa podkladu vlysy: 1000-1200 g/m ² podľa podkladu
Otvorená doba:	cca 20 minút
Odolnosť voči teplote:	max. 70°C, vhodné aj na podlahové kúrenie
Nanášací nástroj:	zubová stierka s ozubením B3
Čistenie:	ihneď po použití teplou vodou
Skladovanie:	Chráňte pred mrazom!
Balenie:	6 kg vedro

SPRACOVANIE**Príprava podkladu:**

Podklady musia byť suché, rovné, bez trhlín, zbavené prachu a mastnoty, pevné v ťahu a tlaku. Nerovnosti vyrovnajte pomocou bežných cementových nivelizačných hmôt. Pri veľmi nasiakavých podkladoch alebo absorpčných poterach naneste na podklad penetračný prednáter. Použite Ponal Parket V-7500 zriedený vodou v pomere 1:1 a pomocou štetca alebo valčeka naneste na podklad. Tento prednáter musí schnúť cca 12 hodín predtým, ako začnete so samotným lepením lepidlom už v nezriedenej forme.

Pracovný postup:

Relatívna vlhkosť parkiet musí byť v rozmedzí 10-13%. Minimálne 24 hodín pred lepením nechajte parkety aklimatizovať, t.j. vyberte ich z obalu a rozložte v miestnosti, kde chcete parkety lepíť. V prípade, že tak neurobíte, môže v dôsledku vysokej rozpínavosti dreva dôjsť k oddeľovaniu parkiet od podkladu. Lepidlo nanášajte pomocou zubovej stierky jednostranne na podklad. Nanášané množstvo závisí od povrchu a nasiakavosti podkladu. Parkety kladte a následne vtlačajte počas otvorenej doby (max. 15-20 minút) do vlhkého lepidlového lôžka a pritlačajte, resp. priklepnite k podkladu. Pri kladení okrajových dielov dbajte, aby nedoliehali k stene, pretože treba počítať s prnutím a rozpínaním dreva. Parkety môžete ďalej upravovať (brúsiť, tmeliť a pod.) najskôr po 24 hodinách.

Upozornenie:

Parkety nekladte pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu (nad 75%) alebo nízkej teplote podkladu pod +15°C. Dodržujte pokyny výrobcu parkiet.

NEPREHLIADNITE**Pokyny na likvidáciu:**

Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na skladovanie odpadu.

Skladovanie:

Skladujte v riadne uzavretých nádobách pri izbovej teplote. Chráňte pred mrazom!

TECHNICKÝ LIST**Ponal Parket V-7500**

POLYVINYLACETÁTOVÁ DISPERZIA S ORGANICKÝMI A ANORGANICKÝMI PRÍSADAMI

**Minimálna trvanlivosť:**

12 mesiacov od dátumu výroby.

Čistenie pracovných nástrojov:

Pracovné nástroje ihneď po použití očistite teplou vodou.

UPOZORNENIE

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava

Tel.: 02/50 246 111

www.ponal.sk