



Ponal Statik

Polyuretanové lepidlo na báze polyester/-eter alkoholov a tvrdidlo na báze difenylmetán-4,4 ě -diizokyanátu a anorganických plnív

VLASTNOSTI

- krátka doba vytvrdnutia
- korekcia spoja možná do 2 minút
- orezanie vyčnievajúcich častí možné po 8 minútach
- odstránenie závažia už po 10 - 15 min.
- plné zaťaženie po 20 minútach
- stavebná trieda: B2 (DIN 4102)
- bez hnacieho plynu
- odoláva starnutiu
- vytvrdnutie nezávislé od vlhkosti vzduchu
- môže sa naň aplikovať omietka a náter

OBLASTI POUŽITIA

- montážne a konštrukčné lepenie v interiéroch i exteriéroch, napr. okná, dvere
- lamelovanie okenných hranolov
- veľkoplošné lepenie, napr. lepenie vrstvených lisovaných dosiek na parapety
- lepenie škár, napr. na kuchynské pracovné dosky, ako aj na všetky druhy lepenia vo vnútorných priestoroch so silným klimatickým kolísaním a vlhkosným zaťažením

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť suchý, nosný, bez prachu a mastnoty.

SPRACOVANIE

Nanášanie peny: Odstráňte uzáver z kartuše a naskrutkujte zmiešavaciu trubičku. Vložte do vhodnej kartušovej pištole. Rovnomerne naneste prúžky lepidla. Lepidlo vytvrdne bez zvlhčovania a nezávisle od vlhkosti vzduchu. Zaťažte závažím cca 15 kg. Po 8 minútach je možné vyčnievajúce okraje orezať. Po 10 minútach odstráňte závažie. Zaťaženie možné už po 20 minútach.

Poznámka: Pena nezačne tvrdnúť okamžite po nanesení, čo umožňuje korekciu inštalovaných dielov.

NEPREHLIADNITE

Zvyšky odpadu zlikvidujte ako zvláštny odpad. Nádoby odovzdávajte na recykláciu len úplne vyprázdnené.

SKLADOVANÍ

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekára.



LIKVIDÁCIA ODPADU

Na recykláciu odovzdávajte úplne vyprázdnené obaly. Vytvrdnutý produkt odovzdajte v mieste zberu odpadu, nevytvrdnutý produkt odovzdajte v mieste zberu zvláštno/nebezpečného odpadu.

SKLADOVANIE

Skladujte pevne uzavreté, v suchu a chlade.

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ

12 mesiacov od dátumu výroby.

BALENIE

165 g kartuša

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet zložiek:	2
Pevnosť v šmyku (ťah):	cca 15 N/cm ²
Objemová stálosť:	< 2%
Hustota:	cca 65 kg/m ³
Teplota pri spracovaní: optimálne	+5°C až +30°C +20°C až +25°C
Minimálna teplota podkladu a kartuše:	+5°C
Spotreba:	1 kartuša na 1 schod pri 20 mm škáre

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Verejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.,
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/333 19 111
www.ponal.sk